

Ficha Técnica

Divondec Aquoso

Código: PD – 800

Descrição	Verniz aquoso de impregnação de madeiras interiores e exteriores, baseado em resinas acrílicas e pigmentos transparentes de alta qualidade, resistência à luz e à intempérie.
------------------	---

Utilização	<p>É utilizado para impregnação de madeiras interiores e exteriores conferindo-lhes resistência à luz e à intempérie</p> <p>Imunização da madeira. Trata-a e protege-a contra o ataque dos insectos, fungos e bolores evitando assim o seu manchamento e destruição.</p> <p>Por ser um produto essencialmente de tratamento, praticamente não confere película pelo que as madeiras tratadas não apresentam um aspecto envernizado.</p> <p>Muito fácil de aplicar, não inflamável e praticamente não tem cheiro, sendo indicado para o sector do “faça você mesmo”.</p> <p>Grande facilidade de aplicação e coloração segundo catálogo.</p> <p>O produto não deve ser utilizado a temperaturas inferiores a 10°C.</p>
-------------------	---

Características <small>(Referentes ao transparente)</small>	Densidade	1,012 ± 0.02
	COV's (%)	3,4 – 3,8

Aplicação	Rendimento teórico	12 a 15 m ²
	Nº de demãos	2 – 3 demãos
	Secagem	Superficial: 2 - 3 horas Total: 8 horas
	COV's	Valor limite da UE para o produto (cat. A/f): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 40 g/l COV.
	Aplicar com trincha, sem qualquer diluição As superfícies devem apresentar-se secas, limpas e isentas de poeiras ou partículas mal aderentes. Agitar bem antes de usar.	

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--