

# Ficha Técnica

## Primário Multiaderente

Código: PR-610

<b>Descrição</b>	Primário aquoso baseado em emulsões especiais, pigmentos e aditivos criteriosamente seleccionados.
------------------	--

<b>Utilização</b>	Primário multiaderente. Tem excelente aderência em diversos tipos de substratos, tais como: madeiras, PVC, cerâmicas porosas e vidradas (azulejos), cimento, vidro e metais não ferrosos como o cobre e o alumínio. Pode ser usado em interiores e exteriores. Pode ser repintado com tintas plásticas e esmaltes aquosos (Divercryn). Muito boa opacidade e fácil aplicação.
-------------------	--

<b>Características</b>	<b>Aspecto da película</b>	Branco Mate
	<b>Densidade</b>	1.300 ± 0.02
	<b>Viscosidade (KU a 20°C)</b>	95 ± 10
	<b>COV'S (%)</b>	0,8 – 1,2

<b>Aplicação</b>	<b>Rendimento teórico</b>	10 a 12 m <sup>2</sup> por litro
	<b>Diluição aconselhada</b>	Até 10% com água limpa
	<b>Nº de demãos</b>	1 demão
	<b>Secagem</b>	8 a 12 horas
	<b>COV's</b>	Valor limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém, no máximo, 20 g/l COV.
	Aplica-se à trincha, rolo ou pistola. É sempre necessário proceder a limpeza e/ou desengorduramento do substrato. Uma eventual lixagem melhora sempre a adesão do produto ao substrato.	

<b>Observações</b>	Estabilidade em armazém – 2 anos, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.  A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo.  É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.  Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.  Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.
--------------------	--